



Открытое акционерное общество «**Себряковцемент**»
г. Михайловка,
Волгоградская область,
ул. Индустриальная, 2

Документ о качестве

Портландцемент с минеральными добавками
ГОСТ 31108-2003, 30515-2013
ЦЕМ II/A-Ш 42,5н (нормальнотвердеющий)
ПАРТИЯ № 252

Отгружен (дата) 14-15/X-15г

№ вагона 211407322

Класс прочности 42,5

Содержание минеральной добавки (гранулированного доменного шлака), % 12,5

Нормальная плотность, % 27,25

Прочность в возрасте 2 сут, МПа 14,43

Уд. поверхность, м²/кг 315

Сроки схватывания, мин. 130

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в цементе А/эфф/, БК/кг 61,30

Гарантийный срок хранения по ГОСТ 31108-2003, 30515-2013, сут. 60

Начальник ОТК _____

